



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO

### “ARTICO”

(Velatura ad effetto perlescente)

**Caratteristiche generali:** prodotto di finitura per interni a base di copolimeri in dispersione acquosa e particolari pigmenti ideati per donare un effetto cromatico di tipo perlescente alle superfici trattate. Il colore finale cambia in funzione alla natura del supporto, all'incidenza della luce ed al colore stesso del supporto.



**Applicazione:** pennello, frattazzo in spugna, spugna, tampone, straccio a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** Applicare ARTICO in più passate su superfici precedentemente tinteggiate mediante applicazione di due o più mani di TRASPIRANTE EXTRA o TUCANO 1.

**Diluizione:** diluire il prodotto fino ad un massimo del 50% con acqua potabile secondo la tonalità di colore desiderata.

#### **DATI TECNICI:**

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Resa</u></b>                           | : 5,0-7,0 MQ/LT a due mani secondo la diluizione usata      |
| <b><u>Peso specifico</u></b>                 | : 1,05 g/cc circa   |
| <b><u>Aspetto</u></b>                        | : perlescente   |
| <b><u>Veicolo stabilizzante</u></b>          | : cellulosico   |
| <b><u>Viscosità</u></b>                      | : tixotropica   |
| <b><u>Colore</u></b>                         | : colori di cartella  |
| <b><u>Tempo di essiccazione al tatto</u></b> | : 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) |
| <b><u>Tempo di essiccazione totale</u></b>   | : 5 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)        |
| <b><u>Confezioni</u></b>                     | : LT.5- LT.2,5- LT.1,0                                      |

## **Voci di capitolato**

Applicazione di minimo una mano di prodotto semi-coprente ad effetto perlescente ARTICO applicato a pennello e/o spugna e/o frattazzo e/o guanto e/o tampone.

Il tutto previa tinteggiatura mediante applicazione di minimo due mani di pittura di fondo del tipo TRASPIRANTE EXTRA o TUCANO 1, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**