



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“BIOSIL PRIMER”

(fissativo minerale all'acqua a base di silicato di potassio)

Caratteristiche generali: liquido consolidante all'acqua per interni ed esterni, non pigmentato, adatto per il trattamento di intonaci cementizi nuovi e vecchi. L'utilizzo di BIOSIL PRIMER permette una maggiore adesione della pittura mediante il processo di reazione tra il silicato di potassio e i sali minerali presenti sulla superficie da trattare.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C prestando attenzione a stendere il prodotto nel modo più uniforme possibile.

Ciclo applicativo: in presenza di intonaci vecchi o sfarinosi occorre un'accurata spazzolatura prima dell'applicazione di una mano di BIOSIL PRIMER.

Diluizione: diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:1.

DATI TECNICI:

Resa	: 8-12 MQ/LT a una mano in base l'assorbimento della superficie
Peso specifico	: 1,05 g/cc circa
Ph	: 11 +/- 0,5
Pigmento	: nessuno
Cariche	: nessuna
Legante	: sali di potassio e acido silicico
Colore	: neutro
Tempo di essiccazione al tatto	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.10- LT.5

Voci di capitolato

Applicazione di una mano di fissativo minerale all'acqua BIOSIL PRIMER al fine di uniformare l'assorbimento delle superfici da trattare e aumentare la resistenza all'acqua a ciclo ultimato.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it