



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: COLLANTI, RASANTI

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“CAPALECO”

(Collante in pasta)

Caratteristiche generali: collante in pasta da miscelare con cemento PTL 3.25 da utilizzare per l'incollaggio di lastre in polistirolo (espanso od estruso) o per affogare reti di armatura.

L'utilizzo in fase di formulazione di sabbie pregiate di diverse granulometria, emulsioni in dispersione acquosa insaponificabili e di idrossietilcellulosa consentono al prodotto un'ottima spatolabilità, potere riempitivo e adesione alla superficie.



Applicazione: CAPALECO si applica su qualsiasi tipo di intonaco civile, mattoni, forati, strutture in calcestruzzo mediante spatola americana facendo trascorrere 48-72 ore tra una mano e l'altra in normali condizioni climatiche.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, applicazione di collante in pasta CAPALECO opportunamente miscelato al 30-35% con cemento PTL 3.25; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, all'applicazione del collante in pasta CAPALECO sempre miscelato al 30-35% con cemento PTL 3.25.

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 2,0 – 2,5 KG/MQ a due mani / 4,0 KG/MQ incollaggio lastre
<u>Pigmento</u>	: nessuno
<u>Cariche</u>	: sabbie sferiche di diverse granulometrie.
<u>Legante</u>	: emulsione acetovinilversatica in dispersione acquosa
<u>Colore</u>	: pasta di colore grigio
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 3 giorni (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: KG. 25

Voci di capitolato

Fornitura e stesura di una prima rasatura, spessore circa 2 mm., costituita da collante in polvere da miscelare con cemento PTL 3.25 del tipo CAPALECO (RILECO) nella quale sarà affogata una rete di armatura del tipo in fibra di nylon, apprettato, antialcalina del peso di 160 gr./mq pressandola con la spatola sulla rasatura ancora fresca. Le sovrapposizioni dei teli di rete saranno di almeno 10 cm sulle pareti ed almeno 15 cm. lungo gli spigoli dello stabile. Successivamente ad una distanza di 48-72 ore si effettua una seconda rasatura onde annegare completamente la rete applicata ed ottenere una superficie pronta alle successive lavorazioni sempre con collante del tipo CAPALECO (RILECO);

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it