



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PRODOTTI ANTIMUFFA

TIPOLOGIA: INTERNO

“CASATHERM”

(Pittura acrilica anticondensa- antimuffa per interni)

Caratteristiche generali: pittura murale microporosa, pseudoplastica, resistente allo sfregamento a secco e ad umido, dotata di altissima copertura e punto di bianco.

L'utilizzo in fase di formulazione di fungicida-battericidi atossici e microsferi in vetro termoisolanti (mirate ad aumentare la coibentazione della parete), rendono la pittura inattaccabile da qualsiasi microrganismo (muffe-alghe-batteri) e quindi adatta per l'applicazione in ambienti batteriologicamente insalubri ed umidi.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di CASATHERM; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi, su tutte le superfici colpite da muffe e punti neri, all'applicazione di una prima mano di RILSTOP e, dopo minimo 24 ore, proseguire mediante applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di CASATHERM.

Diluizione: con acqua potabile al 20% la prima mano e al 10-15% la seconda

DATI TECNICI:

Resa	: 3,5 MQ/LT a due mani
Peso specifico	: 0,90 g/cc circa
PH	: 8,95 +/- 0,5
Aspetto:	: satinato
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio
Veicolo stabilizzante	: celluloso
Legante	: dispersione acrilica
Colore	: bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15- LT.5- LT.2,5

<u>Cat.</u>	: A/BA
<u>Uso</u>	: interno
<u>Valore limite UE COV</u> <u>(Dir.2004/42/CE)</u>	: 75 GR/LT (2007) – 30 GR/LT (2010)
<u>Contenuto massimo COV</u>	: 20 GR/LT

Voci di capitolato

Applicazione di minimo due mani di pittura anticondensa, antimuffa CASATHERM a base di emulsioni acriliche predisperse in soluzione acquosa e particelle di vetro. Il prodotto sarà applicato in minimo due mani a rullo o pennello o spruzzo in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto, applicazione di soluzione battericida RILSTOP ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 – Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it