



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO

“FUMECO W”

(Pittura antifumo all'acqua)

Caratteristiche generali: pittura satinata ad alto potere coprente, particolarmente indicata per la copertura di macchie causate da nicotina, fumo, grasso e acqua in abitazioni, mense, alberghi e bar.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, di minimo due mani di FUMECO W; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, di minimo due mani di FUMECO W.

Diluizione: con acqua potabile al 15-20% la prima mano e al 5-10% la seconda

DATI TECNICI:

Resa	: 4-5,0 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio cristallino
Aspetto	: satinato
Colore	: bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15- LT.10- LT.5

Voci di capitolato

Applicazione in due mani di pittura antifumo al solvente FUMECO W avente caratteristiche di ottima copertura, pennabilità e punto di bianco. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua LECOLAK, o a solvente RILFIX, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it