



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“IDRO-FIX”

(fissativo pigmentato ai silossani ad effetto intonaco)

Caratteristiche generali: fondo aggrappante opaco, traspirante, a base di emulsioni silossaniche idoneo per il recupero edilizio di strutture che presentano intonaci irregolari, mal livellati o con la presenza di microcavillature.



Applicazione: pennello a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILGOGREM e, successivamente, di una o più mani di fondo aggrappante effetto intonaco (IDRO-FIX).

Diluizione: con acqua potabile al 10%.

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 2,0-3,0 MQ/LT
<u>Peso specifico</u>	: 1,61 +/- 0,5 g/cc circa
<u>Ph</u>	: 8,5 +/- 0,5
<u>Pigmento</u>	: biossido di titanio
<u>Veicolo stabilizzante</u>	: cellulosico
<u>Legante</u>	: dispersione acrilica e emulsione silossanica
<u>Colore</u>	: bianco
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.15
<u>Granulometria</u>	: 0.4/0.6 mm.

Voci di capitolato

Applicazione in minimo una mano di fondo aggrappante silossanico ad effetto intonaco IDRO-FIX. Il prodotto sarà applicato a pennello in maniera uniforme previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it