



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“IDROREP”

(idrorepellente per interni ed esterni)

Caratteristiche generali: idropittura traspirante per interni ed esterni a base di emulsioni sintetiche in dispersione acquosa, biossido di titanio, carbonato di calcio ed eteri di cellulosa idrosolubili che conferiscono al prodotto traspirabilità, copertura, scorrevolezza ed ottima idrorepellenza.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di IDROREP; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di IDROREP.

Diluizione: con acqua potabile al 20-25% la prima mano e al 15-20% la seconda

DATI TECNICI:

Resa	: 4-5,0 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
Aspetto	: satinato
Peso specifico	: 1,45 g/cc circa
PH	: 7,45 +/- 0,5
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio cristallino
Veicolo stabilizzante	: cellulosico
Legante	: vinil-versatato
Colore	: bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15- LT.5- LT.2,5

Voci di capitolato

Applicazione in due mani di pittura lavabile per interno ed esterno di tipo traspirante denominata IDROREP a base di emulsioni acriliche predisperse in soluzione acquosa, ossidi selezionati, cariche minerali. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it