



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“IDRORIL W”

(Protettivo idrorepellente incolore per materiali porosi)

Caratteristiche generali: protettivo all'acqua traspirante ed incolore ideato per la protezione di materiali porosi quali cemento armato, pietra, mattoni faccia vista. Disponibile in versione tale e quale o effetto bagnato.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: Pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri, smog, muschi e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire con idrogetto ad alta pressione. Applicazione di minimo due mani di protettivo idrorepellente IDRORIL W in rapida successione “bagnato su bagnato” evitando ristagni o applicazioni in quantità eccessive. Non applicare IDRORIL W in presenza di umidità di risalita in quanto si potrebbe causare lo sfaldamento del suddetto protettivo.

Diluizione: pronto all'uso.

DATI TECNICI:

Resa	: 3-4 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
Peso specifico	: 0,90 g/cc circa
Percentuale di solidi	: 12%
Colore	: incolore
Tempo di essiccazione al tatto	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.25- LT.5- LT.1

Voci di capitolato

Applicazione di due mani di protettivo trasparente IDRORIL W dato in rapida successione con tecnica “bagnato su bagnato” al fine di consentire un uniforme ed abbondante assorbimento del prodotto da parte del supporto.

Il tutto previa spazzolatura e/o idrolavaggio ad alta pressione delle superfici da trattare.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it