



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE A BASSO V.O.C.

TIPOLOGIA: INTERNO

“LAVABILE PRIMAVERA”

(Pittura lavabile eco-compatibile)

Caratteristiche generali: idropittura lavabile eco-compatibile per interni, di ottima copertura e scorrevolezza, dotata di una buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento a secco; formulata nel rispetto della salute senza l’utilizzo di alcun tipo di solvente o glicoli.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, di minimo due mani di LAVABILE PRIMAVERA; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all’applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, di minimo due mani di LAVABILE PRIMAVERA.

Diluizione: con acqua potabile al 35-40% la prima mano e al 30-35% la seconda

DATI TECNICI:

Resa	: 4-5,0 MQ/LT a due mani secondo l’assorbimento del supporto
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio cristallino
Veicolo stabilizzante	: celluloso
Colore	: bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15- LT.10- LT.5
Sovraverniciabilità	: il prodotto è compatibile con tutti i prodotti all’acqua, eccetto le pitture a calce dove prima dell’applicazione è consigliabile una mano di fissativo.

Voci di capitolato

Applicazione in due mani di pittura avente basso impatto ambientale e senza utilizzo di formaldeidi, solventi, glicoli, nitriti, fosfati e coalescenti denominata LAVABILE PRIMAVERA. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua LECOLAK, o a solvente RILFIX, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it