



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO

“LIMPIO SPECIAL”

(Pittura super coprente a mano unica)

Caratteristiche generali: idropittura murale satinata per interni, traspirante tixotropica, di ottima dilatazione, punto di bianco adatta per l'applicazione su qualsiasi tipo di superficie cementizia, a scagliola o cartongesso.

LIMPIO SPECIAL è una pittura di facile applicazione, eccezionale copertura, con buona ripresa e filmazione; inoltre l'alta qualità di pigmenti e cariche utilizzate in fase di formulazione consentono di ottenere un'ottima copertura con una sola mano di prodotto.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo una mano di LIMPIO SPECIAL; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo una mano di LIMPIO SPECIAL.

Diluizione: con acqua potabile al 30-35%

DATI TECNICI:

Resa	: 6-8,0 MQ/LT secondo l'assorbimento del supporto
Peso specifico	: 1,60 g/cc circa
Ph	: 8,2 +/- 0,5
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio, mica, carbonato di calcio precipitato, ossido di magnesio.
Veicolo stabilizzante	: cellulosico
Legante	: copolimero vinilico
Colore	: bianco
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15

Voci di capitolato

Applicazione in unica mano di pittura murale LIMPIO SPECIAL avente caratteristiche di elevata copertura ed ottimo punto di bianco. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it