



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE LAVABILI

TIPOLOGIA: ESTERNO

### “QUARZ-LINE ELASTICO ANTIVEGETATIVO”

(Rivestimento plastico al quarzo)

**Caratteristiche generali:** rivestimento decorativo liscio a base di polvere di quarzo e emulsioni stirolo acriliche e fibre organiche naturali che permettono alla pittura applicata un'ottima resistenza alle microfessurazioni e impermeabilità alla pioggia pur mantenendo una buona permeabilità al vapore acqueo. Inoltre l'utilizzo di copolimeri a base di poliacetato, pigmenti inerti e prodotti antivegetativi e antibatterici, attribuiscono ad esso un'ottima adesione al supporto, resistenza agli agenti atmosferici ed a qualsiasi forma di micro-organismo (muffe, alghe, batteri) ed eccezionale mantenimento della tonalità del colore.



**Applicazione:** rullo e pennello a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK, una mano di SOLUZIONE IGIENIZZANTE e dopo 24 ore due mani di pittura QUARZ LINE ELASTICO ANTIVEGETATIVO; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SOLUZIONE IGIENIZZANTE, una mano di consolidante (RILFIX ANTIVEGETATIVO) e due mani di pittura (QUARZ-LINE ELASTICO ANTIVEGETATIVO).

**Diluizione:** con acqua potabile al 35-40% la prima mano e al 25-30% la seconda

#### **DATI TECNICI:**

<b>Resa</b>	: 4-4,5 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<b>Peso specifico</b>	: 1,61 +/- 0,5 g/cc circa
<b>Ph</b>	: 8,5 +/- 0,5
<b>Pigmento</b>	: biossido di titanio
<b>Cariche</b>	: carbonato di calcio cristallino, polvere di quarzo, polvere di marmo, mica
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: celluloso
<b>Colore</b>	: bianco e colori di cartella
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni</b>	: LT.15- LT.5- LT.2,5

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 – fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**