



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE LAVABILI

TIPOLOGIA: ESTERNO

“QUARZ-LINE”

(Rivestimento plastico al quarzo)

Caratteristiche generali: rivestimento decorativo liscio a base di polvere di quarzo. QUARZ-LINE è una pittura al quarzo opaca adatta per intonaci esterni, costituita da particolari idrossietilcellulose e fibre organiche che conferiscono al prodotto un'ottima viscosità, pennellabilità, resistenza al gocciolamento e alle microfessurazioni che si possono presentare sul supporto; inoltre l'utilizzo di copolimeri a base di poliacetato e pigmenti inerti, attribuiscono ad esso un'ottima adesione al supporto, resistenza agli agenti atmosferici ed eccezionale mantenimento della tonalità del colore.



Applicazione: rullo e pennello a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, di minimo due mani di QUARZ-LINE; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, di minimo due mani di QUARZ-LINE.

Diluizione: con acqua potabile al 35-40% la prima mano e al 25-30% la seconda

DATI TECNICI:

| | |
|--|--|
| <u>Resa</u> | : 4-4,5 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto |
| <u>Peso specifico</u> | : 1,61+0,5 g/cc circa |
| <u>PH</u> | : 8,00 +/- 0,5 |
| <u>Pigmento</u> | : biossido di titanio |
| <u>Cariche</u> | : carbonato di calcio cristallino, polvere di quarzo, polvere di marmo, mica |
| <u>Veicolo stabilizzante</u> | : cellulosico |
| <u>Legante</u> | : copolimeri vinilici in dispersione acquosa |
| <u>Colore</u> | : bianco e colori di cartella |
| <u>Tempo di essiccazione al tatto</u> | : 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) |
| <u>Tempo di essiccazione totale</u> | : 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) |
| <u>Confezioni</u> | : LT.15- LT.5- LT.2,5 |

Voci di capitolato

Applicazione in due mani di pittura a base di polveri di quarzo, marmo e copolimeri vinilici in dispersione acquosa QUARZ-LINE. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua LECOLAK, o a solvente RILFIX, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 – Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it