



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: COLLANTI - RASANTI

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“RASOFIN”

(Rasante in pasta)

Caratteristiche generali: rasante in pasta da miscelare con cemento PTL 3.25 da utilizzare per l'esecuzione di rasature su lastre in polistirolo (espanso od estruso), materiali porosi, intonaci (anche già precedentemente tinteggiati), mattoni, forati, calcestruzzo.

L'utilizzo in fase di formulazione di sabbie pregiate di diverse granulometria, emulsioni in dispersione acquosa insaponificabili e di idrossietilcellulosa consentono al prodotto un'ottima spatolabilità, potere riempitivo e adesione alla superficie.



Applicazione: RASOFIN può essere applicato ad una o più mani mediante spatola americana in acciaio e, successivamente, adeguatamente tirato a civile mediante frattazzo in spugna a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 48-72 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, applicazione di rasante in pasta RASOFIN opportunamente miscelato al 30-35% con cemento PTL 3.25; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, all'applicazione del rasante in pasta RASOFIN sempre miscelato al 30-35% con cemento PTL 3.25.

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 2,0 – 2,5 KG/MQ a due mani
<u>Pigmento</u>	: nessuno
<u>Cariche</u>	: sabbie sferiche di diverse granulometrie.
<u>Legante</u>	: emulsione acetovinilversatica in dispersione acquosa.
<u>Colore</u>	: pasta di colore grigio
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 3 giorni (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: KG. 25

Voci di capitolato

Fornitura e stesura di una prima rasatura, spessore circa 2 mm., costituita da rasante in polvere da miscelare con cemento PTL 3.25 del tipo RASOFIN. Successivamente ad una distanza di 48-72 ore si effettua una seconda rasatura con rasante RASOFIN tirato a frattazzo onde ottenere una superficie al civile idonea a ricevere le successive lavorazioni.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it