



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: COLLANTI - RASANTI

TIPOLOGIA: ESTERNO

“RILSTUC” (Stucco elastomerico)

Caratteristiche generali: stucco elastico a base di dispersione acquosa stirolo acrilico elastiche, fibre naturali e inerti di natura cristallina che conferiscono al prodotto un’ottima impermeabilità e resistenza alle microfessurazioni.



Applicazione: RILSTUC può essere applicato ad una o più mani mediante spatola americana in acciaio o spatola a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 48-72 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, applicazione di rasante elastomerico RILSTUC; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all’applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, all’applicazione del rasante elastomerico RILSTUC.

Diluizione: pronto all’uso.

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 0,5 – 1,5 KG/MQ
<u>Pigmento</u>	: nessuno
<u>Cariche</u>	: polvere di quarzo, polvere di marmo, carbonato di calcio cristallino.
<u>PH</u>	: 8,0 +/- 0,5
<u>Legante</u>	: copolimero stirolo acrilico in dispersione acquosa.
<u>Colore</u>	: bianco grigiastro
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 3 giorni (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: KG. 20

Voci di capitolato

Fornitura e stesura di una prima rasatura, spessore circa 2 mm., costituita da rasante elastomerico RILSTUC. Successivamente ad una distanza di 48-72 ore si effettua una seconda rasatura con il medesimo rasante onde ottenere una superficie idonea a ricevere le successive lavorazioni.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it