



## SCHEMA TECNICA

**SEZIONE:** ISOLANTI, FISS., IDROREP.

**TIPOLOGIA:** INTERNO - ESTERNO

### “RIPAVCEM”

(Pittura protettiva all'acqua)

**Caratteristiche generali:** prodotto protettivo all'acqua formulato con utilizzo di resine stirolo acriliche carbossidate e inerti di natura cristallina che permettono la realizzazione di una pittura con una elevata resistenza all'abrasione (traffico pedonale e carrelli gommati leggeri) e una buona resistenza chimica per contatti occasionali verso prodotti come: olii lubrificanti, detergenti di varia natura, gas di scarico ecc...



**Applicazione:** rullo o pennello a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

**Ciclo applicativo:** Pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri, smog, muschi e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire con idrogetto ad alta pressione. Applicazione di due mani di protettivo per pavimentazioni RIPAVCEM COLOR a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

Non applicare RIPAVCEM in presenza di umidità di risalita in quanto si potrebbe causare lo sfaldamento del suddetto protettivo.

**Diluizione:** con acqua potabile al 10%.

#### **DATI TECNICI:**

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Resa</u></b>                           | : 4-6 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto  |
| <b><u>Pigmento</u></b>                       | : biossido di titanio                                       |
| <b><u>Peso specifico</u></b>                 | : 1,20 g/cc circa   |
| <b><u>Veicolo stabilizzante</u></b>          | : cellulosico   |
| <b><u>Legante</u></b>                        | : emulsione stirolo acrilica carbossidata                   |
| <b><u>Colore</u></b>                         | : bianco e colori di cartella                               |
| <b><u>Tempo di essiccazione al tatto</u></b> | : 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) |
| <b><u>Tempo di essiccazione totale</u></b>   | : 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)       |
| <b><u>Confezioni</u></b>                     | : LT.15- LT.10- LT.5- LT.2,5                                |

### **Voci di capitolato**

Applicazione di due mani di protettivo per pavimentazioni RIPAVCEM COLOR applicato ad una distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra. Il tutto previa spazzolatura e/o idrolavaggio ad alta pressione delle superfici da trattare, conteggiata a parte.

Compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**