



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“RIPAVCEM”

(Protettivo antispolvero all'acqua)

Caratteristiche generali: protettivo antispolvero all'acqua formulato con utilizzo di resine stirolo acriliche carbossidate che permettono la realizzazione di un rivestimento con elevata resistenza all'abrasione (traffico pedonale e carrelli gommati leggeri) e una buona resistenza chimica per contatti occasionali verso prodotti come: olii lubrificanti, detergenti di varia natura, gas di scarico ecc...



Applicazione: rullo o pennello a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: Pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri, smog, muschi e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire con idrogetto ad alta pressione. Applicazione di due mani di protettivo per pavimentazioni RIPAVCEM a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

Non applicare RIPAVCEM in presenza di umidità di risalita in quanto si potrebbe causare lo sfaldamento del suddetto protettivo.

Diluizione: con acqua potabile al 10%.

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 4-6 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<u>Pigmento</u>	: nessuno
<u>Peso specifico</u>	: 1,05 g/cc circa
<u>Veicolo stabilizzante</u>	: celluloso
<u>Legante</u>	: emulsione stirolo acrilica carbossidata
<u>Colore</u>	: trasparente
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.15- LT.10

Voci di capitolato

Applicazione di due mani di protettivo per pavimentazioni RIPAVCEM applicato ad una distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra. Il tutto previa spazzolatura e/o idrolavaggio ad alta pressione delle superfici da trattare, conteggiata a parte.

Compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it