



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO

“TRASPIRANTE”

(semilavabile per interni)

Caratteristiche generali: idropittura traspirante semilavabile, formulata con l'utilizzo di capolimeri sintetici, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino ed eteri di cellulosa, che permettono la realizzazione di un prodotto microporoso, pseudoplastico, di eccellente copertura e resistenza allo sfregamento a secco.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di TRASPIRANTE; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di TRASPIRANTE.

Diluizione: con acqua potabile al 40-45% la prima mano e al 30-35% la seconda

DATI TECNICI:

Resa	: 4-5,0 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
Peso specifico	: 1,65 +/- 0,5 g/cc circa
PH	: 8,15 +/- 0,5
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio cristallino
Veicolo stabilizzante	: cellulosico
Colore	: bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15- LT.5- LT.2,5

Voci di capitolato

Applicazione in due mani di pittura semilavabile per interni TRASPIRANTE avente caratteristiche di elevata traspirabilità, resistenza allo sfregamento a secco ed ottimo punto di bianco. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo, pennello o spruzzo in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151- Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it