



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO

### “TRASPIRANTE Antimuffa”

(semilavabile per interni)

**Caratteristiche generali:** idropittura traspirante semilavabile, formulata con l'utilizzo di capolimeri sintetici, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino ed eteri di cellulosa, che permettono la realizzazione di un prodotto microporoso, pseudoplastico, di eccellente copertura e resistenza allo sfregamento a secco. La versione antimuffa viene arricchita con particolari soluzioni che la rendono non attaccabile da batteri e microrganismi in genere.



**Applicazione:** rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di TRASPIRANTE Antimuffa; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILSTOP e successivamente, dopo minimo 24 ore, procedere all'applicazione di una passata di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di TRASPIRANTE Antimuffa.

**Diluizione:** con acqua potabile al 40-45% la prima mano e al 30-35% la seconda

#### **DATI TECNICI:**

<b>Resa</b>	: 4-5,0 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<b>Peso specifico</b>	: 1,65 +/- 0,5 g/cc circa
<b>Pigmento</b>	: biossido di titanio
<b>Cariche</b>	: carbonato di calcio cristallino
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: celluloso
<b>Colore</b>	: bianco e colori di cartella
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni</b>	: LT.15- LT.5- LT.2,5

## **Voci di capitolato**

Applicazione in due mani di pittura semilavabile per interni contro la formazione di batteri e microrganismi in genere TRASPIRANTE Antimuffa avente caratteristiche di elevata traspirabilità, resistenza allo sfregamento a secco ed ottimo punto di bianco. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo, pennello o spruzzo in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto, applicazione di una passata a spruzzo di RILSTOP ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 – Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**