



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“VELORIL”

(Velatura antichizzante silossanica)

Caratteristiche generali: prodotto di finitura per interni ed esterni a base di capolimeri in dispersione acquosa e terre colorate naturali ideato per antichizzare attraverso effetti di trasparenza cromatica edifici e case situati in centri storici senza alterare la traspirabilità.

VELORIL permette di ottenere effetti velati senza alterare in alcun modo la traspirabilità al vapore e l'assorbimento d'acqua.



Applicazione: pennello, frattazzo in spugna, spugna, tampone, straccio a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: Applicare VELORIL in più passate su superfici precedentemente tinteggiate mediante applicazione di due o più mani di TRASPIRANTE EXTRA , ODISSEA o TUCANO 1 in interno e TUSILCO, ODISSEA, QUARZ-LINE o GRASIENTO in esterno.

Diluizione: il prodotto può essere applicato tale quale fino ad una diluizione di 1: 5 con acqua potabile secondo la tonalità di colore desiderata.

DATI TECNICI:

Resa	: 7,0-10,0 MQ/LT a due mani secondo la diluizione usata
Peso specifico	: 1,05 g/cc circa
Aspetto	: opaco semicoprente
Veicolo stabilizzante	: cellulosico
Colore	: colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 5 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.15- LT.5- LT.2,5- LT.1,0

Voci di capitolato

Applicazione di minimo una mano di prodotto semi-coprente VELORIL applicato a pennello e/o spugna e/o frattazzo e/o guanto e/o tampone al fine di consentire un aspetto estetico variegato tipo invecchiato semi-coprente.

Il tutto previa tinteggiatura mediante applicazione di minimo due mani di pittura di fondo del tipo TRASPIRANTE EXTRA , ODISSEA o TUCANO 1 in interno e TUSILCO, ODISSEA, QUARZ-LINE o GRASIENITO in esterno, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it