SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO

SCHEDA TECNICA

"SUPER TEMPERA CLEOPATRA"

(Pittura traspirante)

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura opaca per interni, dotata di un'ottima scorrevolezza e distensione grazie all'utilizzo di eccellenti addensanti pseudoplastici e polimeri sintetici altamente qualificabili.
Inoltre l'uso di pigmenti, cariche pigmentate cristalline e eteri di cellulosa rendono la pittura microporosa, tixotropica e di elevata copertura.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto cementizio o cartongesso a spruzzo, pennello, rullo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

CICLO APPLICATIVO

in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di SUPER TEMPERA CLEOPATRA; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera anti-aggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di SUPER TEMPERA CLEOPATRA.

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua al 40% la prima mano e al 30% la seconda mano.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DATI TECNICI	

Resa	4,5-5,0 m^2/L a due mani
Aspetto	opaco
Peso specifico	1,70 +/- 0,5 g/cc circa
pH	8,45 +/- 0,05
Pigmento	biossido di titanio
Cariche	carbonato di calcio amorfo e cristallino
Veicolo stabilizzante	cellulosico
Colore	bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	60 - 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	L.14 – L10 - L.5 - L.2,5 – L1,0

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°c ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO

Intervento di tinteggiatura interna da eseguire a completa copertura su intonaco civile e/o cartongesso mediante applicazione di minimo due passate di SUPER TEMPERA CLEOPATRA di colore unico a scelta della D.L., il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.