



SEZIONE: EFFETTI DECORATIVI

TIPOLOGIA: INTERNO

SCHEMA TECNICA

“MAGNETO”

(Finitura decorativa effetto lavagna magnetica)

CARATTERISTICHE GENERALI

prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni di colore nero che permette di trasformare ogni superficie in una lavagna sovrascrivibile con gessetti ed avente caratteristiche magnetiche su cui fissare calamite. Applicabile su legno, muro, cartongesso o altri materiali previo apposito primer. Il potere magnetico è incrementabile con l'aumentare degli strati di prodotto applicati.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.



CICLO APPLICATIVO

Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello o spruzzo di più mani di MAGNETO previo, se necessaria, una passata di LECOLAK o LECOLAK A.P. Attendere minimo 36/48 ore prima di sovrascrivere con gessetti e/o pulire con panno asciutto o umido

DILUIZIONE

con acqua potabile al 5%



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Coloni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 1 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DATI TECNICI	
---------------------	--

Resa	7,0 - 8,0 m ² /L circa 100 µm di spessore
peso specifico	1,85 +/- 0,05 g/cc
aspetto	SATINATO
Colore	nero
Tempo di essiccazione al tatto	4 - 8 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 - 36 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	L.0,5

IMMAGAZZINAMENTO	
-------------------------	--

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°C ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO	
---------------------------	--

Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello o spruzzo di più mani di MAGNETO previo, se necessaria, una passata di LECOLAK o LECOLAK A.P. Attendere minimo 36/48 ore prima di sovrascrivere con gessetti e/o pulire con panno asciutto o umido.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 2 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.