



SEZIONE: RIVESTIMENTI A SPESSORE

TIPOLOGIA: INTERNO

SCHEDA TECNICA

“BENTOPLAST” (Bucciato opaco per interni)

CARATTERISTICHE GENERALI

rivestimento plastico opaco ad effetto buccia d'arancio a base di emulsioni acriliche (resistente agli alcali), biossido di titanio, carbonato di calcio micronizzato ed etere di cellulosa che consentono al prodotto un'ottima elasticità e resistenza al lavaggio.

APPLICAZIONE

il prodotto si applica mediante rullo di spugna scegliendo la grana di quest'ultimo in base al tipo di finitura desiderata. Al fine di ottenere una superficie il più uniforme possibile è consigliabile incrociare le rullate per formare uno strato minimo di mm.2. Applicare BENTOPLAST a temperature comprese tra i 5 – 35 C°



CICLO APPLICATIVO

in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK AP e, successivamente, di minimo due mani di BENTOPLAST; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera anti-aggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, di minimo due mani di BENTOPLAST.

DILUIZIONE

pronto all'uso.



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 1 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DATI TECNICI	
---------------------	--

Resa	2,0 – 3,0 m ² /L
Peso specifico	1,18 +/- 0,05 g/cc
Aspetto	opaco
Colore	Bianco e colori di cartella
Pigmento	Biossido di titanio
Legante	Emulsione acrilica
Cariche	Carbonato di calcio cristallino
Tempo di essiccazione al tatto	90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 - 48 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	L.14 – L.5 – L.2,5

IMMAGAZZINAMENTO	
-------------------------	--

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°C ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO	
---------------------------	--

Applicazione in una mano di rivestimento bucciato a spessore per interni BENTOPLAST a base di emulsioni acriliche e carbonato di calcio cristallino. Il prodotto sarà applicato con rullo in spugna passandolo prima in senso trasversale poi verticale. Il tutto previa spazzolatura e/o raschiatura del supporto ed applicazione di una mano di fissativo acrilico all'acqua LECOLAK AP, o a solvente RILFIX, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte. Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 2 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.