



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: RIVESTIMENTI A SPESSORE

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“GRASIENTO”

(Rivestimento a base di calce per interni ed esterni)

Caratteristiche generali: rivestimento ad alta traspirabilità a basso e medio spessore, tixotropico, ad effetto antichizzante, particolarmente adatto per la tinteggiatura di edifici e case situati in centri storici, su intonaci deumidificanti, vecchi o mal livellati.



Applicazione: stendere il rivestimento in modo più uniforme possibile sulla superficie da trattare mediante l'utilizzo di spatola in acciaio, successivamente tirare il prodotto con spatola in plastica o frattazzo in spugna e con i medesimi motivare la superficie a piacimento.

Applicare il prodotto a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 6-12 ore tra la prima e la seconda mano.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicare una prima mano di SILCORIL e, successivamente, procedere con la stesura dell'intonachino a spessore a base calce GRASIENTO; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, dell'intonachino a spessore a base calce GRASIENTO.

Diluizione: pronto all'uso.

DATI TECNICI:

Resa	: 1,8-2,2 KG/MQ a seconda della granulometria e del supporto
Aspetto	: opaco
Granulometria	: Grasiento fine = 0,3- 0,5 mm; Grasiento medio = 1- 1,2 mm
Peso specifico	: 1,70 +/- 0,5 g/cc circa
Ph	: 8,2 +/- 0,5
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio cristallino, calce idrata super ventilata
Veicolo stabilizzante	: celluloso
Legante	: minerale
Colore	: bianco e colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: KG.25

Voci di capitolato

Applicazione su tutte le superfici di intonachino a base di calce avente caratteristiche di elevata traspirabilità per interni ed esterni, opaco, antibatterico, microporoso, colorato con terre naturali inorganiche, a base di leganti minerali e cariche di carbonato di calcio cristallino e calce idrata del tipo GRASIENITO. Successivamente applicazione di un altro strato dello stesso intonachino posato con spatola americana e rifinito con frattazzo in spugna. Le applicazioni dovranno avvenire a temperature comprese tra i 5 e 30°C, lontano dall'azione diretta di sole, vento e pioggia lasciando trascorrere minimo 24 ore tra una mano e l'altra in normali condizioni climatiche al fine di consentire a GRASIENITO di donare delicati effetti leggermente ombreggianti, classici dei prodotti a calce.

Il tutto previa spazzolatura e/o raschiatura del supporto ed applicazione di una mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compresa invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- **CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.**

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 – Fax 0543/724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it