



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“IDRORIL”

(Protettivo idrorepellente incolore per materiali porosi)

Caratteristiche generali: protettivo al solvente traspirante ed incolore ideato per la protezione di materiali porosi quali cemento armato, pietra, mattoni faccia vista. Disponibile in versione tale e quale o effetto bagnato.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: Pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri, smog, muschi e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire con idrogetto ad alta pressione. Applicazione di minimo due mani di protettivo idrorepellente IDRORIL in rapida successione “bagnato su bagnato” evitando ristagni o applicazioni in quantità eccessive. Non applicare IDRORIL in presenza di umidità di risalita in quanto si potrebbe causare lo sfaldamento del suddetto protettivo.

Diluizione: pronto all'uso.

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 3-4 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<u>Peso specifico</u>	: 0,90 g/cc circa
<u>Percentuale di solidi</u>	: 12%
<u>Colore</u>	: incolore
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.25- LT.5- LT.1

Voci di capitolato

Applicazione di due mani di protettivo trasparente IDRORIL dato in rapida successione con tecnica “bagnato su bagnato” al fine di consentire un uniforme ed abbondante assorbimento del prodotto da parte del supporto.

Il tutto previa spazzolatura e/o idrolavaggio ad alta pressione delle superfici da trattare.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it