



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“LECOLAK AP”

(Isolante acrilico trasparente all'acqua)

Caratteristiche generali: microemulsione trasparente all'acqua per interni ed esterni, non pigmentata, costituita da microparticelle di copolimeri acrilici resistenti agli agenti atmosferici, insaponificabili anche se applicati su supporti ad altissima alcalinità, dotati di eccellente penetrazione ed ancoraggio su qualsiasi superficie cementizia o cartongesso.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C prestando attenzione a stendere il prodotto nel modo più uniforme possibile.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una mano di LECOLAK AP; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una mano di LECOLAK AP.

Diluizione: diluire il prodotto con acqua al 100 % (un lt. di "LECOLAK AP" e un lt. d'acqua).

DATI TECNICI:

Resa	: 10-15 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
Peso specifico	: 1,05 g/cc circa
PH	: 8,15 +/- 0,5
Pigmento	: nessuno
Cariche	: nessuna
Legante	: copolimero acrilico in dispersione acquosa
Colore	: neutro
Tempo di essiccazione al tatto	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.20- LT.10- LT.5- LT.1

Voci di capitolato

Applicazione di una mano di isolante acrilico in dispersione acquosa LECOLAK al fine di uniformare gli assorbimenti delle superfici trattate e consentirne un ulteriore consolidamento. Il tutto previa spazzolatura, raschiatura o idropulitura a pressione conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 – Fax 0543/724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it