



## SCHEMA TECNICA

**SEZIONE:** ISOLANTI, FISS., IDROREP.

**TIPOLOGIA:** INTERNO - ESTERNO

### “SILCOGREM”

(Fissativo acrilico al solvente)

**Caratteristiche generali:** fissativo per interno-esterno al solvente a base di resine acriliche/metacrilate dotato di eccellenti caratteristiche di aderenza alle superfici, forte penetrazione e buona traspirabilità.

SILCOGREM è adatto al consolidamento e al rinforzo di vecchie pitture, superfici cementizie vecchie o sfarinose. Il prodotto asciutto non appiccica.

SILCOGREM applicato tale quale è indicato come consolidante antipolvere ed idrorepellente per superfici cementizie, pietre e mattoni.



**Applicazione:** rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una mano di SILCOGREM; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una mano di SILCOGREM.

**Diluizione:** 50-60% con diluente nitro (se utilizzato come fissativo), pronto all'uso (se utilizzato come antipolvere o idrorepellente)

#### **DATI TECNICI:**

<b><u>Resa</u></b>	: 10,0-15,0 MQ/LT secondo l'assorbimento del supporto
<b><u>Peso specifico</u></b>	: 0,9 +/- 0,5 g/cc circa
<b><u>Pigmento</u></b>	: nessuno
<b><u>Cariche</u></b>	: nessuna
<b><u>Legante</u></b>	: copolimero stirene-acrilato (pre-reticolato)
<b><u>Colore</u></b>	: neutro
<b><u>Tempo di essiccazione al tatto</u></b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b><u>Tempo di essiccazione totale</u></b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b><u>Confezioni</u></b>	: LT.15- LT.5- LT.1

### **Voci di capitolato**

Applicazione di una mano di fissativo al solvente SILCOGREM (RILECO) al fine di uniformare gli assorbimenti delle superfici trattate e consentirne un ulteriore consolidamento. Il tutto previa spazzolatura, raschiatura o idropulitura a pressione conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**